Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Deutschland

berichtet hiermit, dass für die Firma

AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil, Schweiz

Materialbeständigkeitstests

mit den Anwendungslösungen der Reinigungs- und Desinfektionsmittel **Topactive 200**, **Topaz AC5, P3-Topax 66, Topactive OKTO, Oxonia Active,** und **P3-Topax 990** sowie mit deionisiertem Wasser als Referenzprobe durchgeführt wurden.

Die Materialverträglichkeit der getesteten Materialien

- **AGRO MCE Syntec Membranplatten**

ist unter den umseitig aufgeführten Anwendungsbedingungen gegenüber den im Test verwendeten Ecolab-Produkte positiv zu bewerten.

Monheim am Rhein, 12.02.2026

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Deutschland

Dieser Bericht beruht auf dokumentierten Testverfahren (Ecolab Test F&E/P3-E Nr. 40-1) zur visuellen Materialbeständigkeit sowie auf Produktbeschreibungen.

Testverfahren
Ecolab Test F&E/P3-E Nr. 40-1

Testmaterialien:
AGRO MCE Syntec Membranplatten

Methode:
Vollständiges Eintauchen in das Prüfmedium

Testdauer:
28 Tage

Temperatur:
Umgebungstemperatur (konstant)

Auswertung:
Visuelle Inspektion
Digitale Mikroskopinspektion

Produktspezifikationen

Topactive 200
Alkalisch-chlorfreies Schaumreinigungsmittel für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Topaz AC5
Saures Schaumreinigungsmittel für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
P3-Topax 66
Alkalisches Schaumreinigungsmittel mit verfügbarem Chlor für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Topactive OKTO
Säuredesinfektionsmittel auf Basis von Peressigsäure/Wasserstoffperoxid für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Oxonia Active
Säuredesinfektionsmittel auf Basis von Peressigsäure/Wasserstoffperoxid für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
P3-Topax 990
Mildalkalisches, chlorfreies Desinfektionsmittel für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Reinigungsplan für Lebensmittel verarbeitende Betriebe*



Vorspülen mit Wasser von 40 – 50°C
Spülen von oben nach unten mittels Niederdrucks in Richtung der Gullys.
Reinigen der Gullys.



Einschäumen von unten nach oben

Alkalisch:	Topactive 200 oder P3-Topax 66	2 - 5 % täglich
sauer:	Topaz AC5	1 – 4 %
Temperatur:	kalt bis 50°C	
Kontaktzeit:	ca. 15 min. wird empfohlen	



Nachspülen mit Trinkwasser von 40 – 50°C
Spülen von oben nach unten mittels Niederdrucks.



Schaumdesinfektion

Topactive OKTO	1 – 3 %, 10 – 30 min
Alternativ: Oxonia Active	0,05 – 3 %, 10 – 30 min
P3-Topax 990	1 – 3 %, 30 min



Nach der Desinfektion mit Trinkwasser abspülen!